



ESPECIFICACIONES TELA 98% POLIESTER / 2% CARBON (Low Triboelectric Charges)

No	Característica	Especificación	Método
1	Composición	98% Poliéster / 2% Carbón	
2	Ancho	150 cm +- 2 cm	
3	Estilo	5 X 5 mm grid	
4	Peso	115 gsm	
5	Recuento de Hilos	FDY100d48f * FDY100D48f	
6	Densidad	165 hilos / pulg X 82 hilos / pulg	
7	Resistencia Superficial	$10^6 - 10^8$ Ohms	ANSI / ESD STM2.1-2018, IEC 61340-5-1, IEC 61340-2-1
8	Densidad de carga eléctrica	0.8 uc / m	
9	Carga Triboeléctrica	< 50 V	ANSI / ESD TR20.20 – 2016
10	Caida de Estática	Max 0.01 segundos	
11	Tarifa a prueba de polvo	92% - 95%	
12	Clase	Class 100 – 10000	
13	Garantía de lavado	100 lavadas	